

Céruse hydro blanche TW 4130-9343



Descriptif détaillé

Céruse HYDRO, de consistance pâteuse, diluable à l'eau. Pour bois structurés ou à pores ouverts afin de créer un contraste de couleur.

Informations d'application:

Séchage: 1 h / 20 °C

Préparation du support: Le bois doit être sec, propre et exempt de graisse. Après un fort brossage du pore, l'effet sera particulièrement accentué.

Ponçage du support: Grain de 280 à 400

Finition: Une finition est nécessaire avec un vernis PU approprié. Avant de procéder à la finition, il est impératif de s'assurer du séchage à cœur total. Des facteurs tels que des températures basses, peu ou pas de ventilation, une humidité de l'air élevée et des grammages importants retardent le séchage.

Température d'application: 20 °C

Conseils pour l'application: Application au pinceau, avec des balles de gaze ou au pistolet sur des vernis PU incolores ou colorés ayant séché 16 h à une température minimale de 20 °C. Retirer le surplus de produit avec un chiffon non pelucheux. Après séchage de la céruse, travailler soigneusement le support à la paille de fer ou au moyen d'une feuille abrasive, de sorte que seul le produit reste dans les pores. Éliminer le voile éventuellement restant au moyen d'un ponçage avec grain 400. Pour le pistolage, diluer la patine avec de l'eau. Bien remuer la teinte avant et pendant l'application.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	VENDU PAR
424050	1,5 Kg	1



Pinceau ou Éponge



ou

