Tèl : 03 87 84 43 87
https://www.batifer.com

Colle de contact C113.0

KLEIBERIT

Descriptif détaillé

Colle de contact neoprène liquide, pour le collage des bois, panneaux de particules et stratifiés.
Collage des matières plastiques, métaux et matériaux minéraux entre eux ou sur dérivés du bois, métal et matériaux minéraux (ne convient pas à la r
Résistance très élevée. Bonne résistance à la chaleur (+80°C).

Application : pinceau, spatule crantée, racle ou encolleuses spéciales à rouleaux. Pas de tendance au faiençage. Consommation : 125 à 150 g/m² par s
Temps ouvert : environ 15 min. Temps de prise : quelques secondes à pression élevée, résistance finale : 3 jours. Température mini d'application : +1
Craint le gel.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	VENDU PAR
117962	4,5 kg	1
319171	25 kg	1