

Colle vinylique 305.0

KLEIBERIT **KLEIBERIT**
ADHESIVES • COATINGS

Page 1492 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Colle monocomposante D2.

Prise rapide.

Domaine d'application : Collage de montage, de cadre, stratifiés, bois dur et tendres.

A protéger du gel.

Temps ouvert 10 min, temps de presse 8 à 12 min, point blanc + 5 °C, grammage 150 à 200 g au m2.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	VENDU PAR
110938	0,5 kg	1
437466	4,5 kg	1



