

Colle vinylique BATICOL 2



Descriptif détaillé

Colle monocomposante D3, qualité D4 avec 5% de durcisseur TURBO 303.5.

Domaine d'application : Collage de porte et fenêtres, de panneaux stratifiés de bois dur et exotiques.

Convient au placage.

Collage haute fréquence.

Certificat d'alimentarité pour la fabrication d'objets entrant en contact avec des denrées alimentaires.

Réversible au gel jusqu'à -30° C.

Temps ouvert 6 à 10 min, temps de presse 15 à 20 min à 20°C, point blanc + 5 °C, grammage 150 à 200 g/m² pour bois massifs, 100 à 130 g/m² pour placages.

Seau de 28Kg.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
366995	1

