

Colle vinylique pistolable supracolle 303.6

KLEIBERIT  ADHESIVES • COATINGS

Page 1492 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Colle monocomposante D3, qualité D4 avec 5% de durcisseur TURBO 303.5.

Domaine d'application : Collage de porte et fenêtres, de panneaux stratifiés, de bois dur, de tourillon, collage en haute fréquence.

Certificat d'alimentarité pour la fabrication d'objets entrant en contact avec des denrées alimentaires.

Réversible au gel jusqu'à -25° C.

Temps ouvert 5 à 6 min, temps de presse 15 mn à 20°C, point blanc + 5 °C, grammage 120 à 200 g/m² pour application manuelle et 80 à 100 g/m² pour une application à la machine.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	COULEUR	VENDU PAR
330694	28 kg	Transparent	1



