



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YS---M009/--XXX

Huile pour meubles et parquet à l'eau avec cire d'abeille

Principales caractéristiques du produit:

- Bonne résistance à l'abrasion - Mélange d'huiles, résines PU et cires avec de bonnes propriétés imperméables et application simple et rapide	- Formule anti jaunissante et qui peut être catalysée - Riche en cires qui donnent à l'ouvrage fini un haut pouvoir hydrofuge et un effet soyeux au toucher de très haute qualité
---	--

Versions:

YS---M009	Transparent	YS---M009/--T94	Transparent effet bois naturel
-----------	-------------	-----------------	--------------------------------

Conseils d'utilisation:	- Parquet - Meubles - Entretien
Méthodes d'application:	Rouleau à poils ras, pinceau, chiffon, pistolet traditionnel
Préparation du produit:	Catalyser à 5% avec YC M402 (ou avec YC M400, YC M401, YC M403 ou YC M404 même pourcentage) diluer si nécessaire avec eau du réseau à 5-10% ou avec AY---M450 en été.

Caractéristiques physico-chimiques (23°C)

Résidu solide (%)	18 ± 1
Poids Spécifique (g/cm³)	1,010 ± 0,020
Viscosité DIN 4 (s)	16 ± 3
Viscosité Brookfield (mPas)	-
pH	Entre 7 et 8

Modalités d'Utilisation

Verticalité maximale (µm humides)	-
Nombre de couches recommandé	De 2 à 3 couches
Quantités recommandées par couche (g/m²)	min: 30 max: 60
Intervalle entre deux couches	1-2 heures
Rendement (m²/litres)	De 12 à 24

Informations générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65: 80 g/m²		Séchage en tunnel: 80 g/m²	
Hors poussière	30 minutes	Température	Temps
Manipulable	60 minutes	Flash Off	/
Survernissable	1-4 heures	Flux d'Air Laminaire	/
Piétinable	24 heures	Refroidissement	/
Ponçable	2-4 heures	Empilable	/

Préparation du support:

Nettoyer avec soin la surface du bois, qui doit être dépourvue de toute trace de graisse, de cire ou de résine. Poncer soigneusement le bois brut au grain 150 – 180 de préférence. Bien nettoyer avec aspirateur avant de commencer l'application. Si on doit appliquer le produit sur du bois teinté, il faut utiliser des colorants peu solubles tels que ceux de la série **TY---M003** pour éviter un transfert trop important de la couleur. Après séchage de la première couche poncer avec papier 320-400 afin d'éliminer le poil du bois et survirer avec la même huile. Pour l'entretien de surfaces déjà vernies, il est conseillé de poncer légèrement avec papier 400, bien nettoyer et ensuite appliquer **YS M009** exclusivement en version bi-composant.

Instructions d'utilisation : Chiffon, rouleau, pinceau : Nous conseillons l'utilisation du produit comme bi-composant mais si les caractéristiques requises ne sont pas particulièrement bonnes il peut être utilisé comme mono-composant.

En été on peut diluer l'huile avec **AY---M450** à 5% pour favoriser l'étalement et la distension. Si on veut teinter ou raviver le bois on peut rajouter, seulement dans la première couche, de petites quantités de colorants organiques de la série **TY M003** à max 2% ou des oxydes de fer à max 1% directement dans le produit **YS---M009** transparent. Après au moins 4 heures poncer manuellement avec papier 320-400 pour éliminer le poil du bois, nettoyer avec un aspirateur et survirer avec la même huile. Si nécessaire on peut appliquer une troisième couche après 4 heures sans poncer.

L'utilisation du catalyseur réduit au minimum la remontée de substances colorées des bois tanniques ou résineux tels que Iroko, Merbau, etc...et améliore le résultat esthétique du cycle, augmente la résistance chimique et à l'abrasion. Il doit être additionné si on utilise la version **T94** ou si on utilise le produit sur parquet.

Pour des informations complémentaires concernant la peinture avec notre gamme de produits à base d'eau, demander ou consulter notre guide.

Remarques et avertissements

- Bien mélanger le produit avant chaque utilisation.
- Si le produit est conservé dans des pièces où les températures sont comprises entre 5 e 35°C, le délai d'expiration est de 18 mois.
- Lors de la procédure d'application il est nécessaire d'avoir, et pour le produit et pour le support et l'environnement, une température non inférieure à 15°C. Les pellicules qui se forment en dessous de cette température ont une résistance chimique et mécanique inférieure à la norme de qualité que l'on peut généralement obtenir.
- Les déchets de peinture (eaux de lavage, eaux de cabines de peinture, boues de peinture) doivent être éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ne pas jeter les déchets dans les égouts.
- Le matériel doit être lavé à l'eau tout de suite après utilisation. Dans le cas où l'on devrait enlever des pellicules sèches de peinture, utiliser **AY M460**, en le laissant agir toute la nuit, puis rincer à l'eau.

Que faire ...	Ajouter	Doses d'emploi	
		%	Grammes pour 25 litres
Pour améliorer l'étalement	AY M450	2-10	De 100 à 500
Pour éliminer les cratères	AY M457	0,2 – 1	de 10 à 50