

SINTOBOIS Enduit de rebouchage

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Blond	Pot vissant 250 gr	34710
Clair		34780
Foncé		34740
Exotique		34770
Blond	Seau plastique 450 gr	34711
Clair		34781
Foncé		34741
Exotique		34771
Blond	Seau plastique 1 kg	34712
Clair		34782
Foncé		34742
Exotique		34772
Blond	Seau plastique 2 kg	34713
Clair		34783
Foncé		34743
Exotique		34773



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Enduit de rebouchage en poudre à base de produits naturels pour la réparation des défauts de taille moyenne tels que fissures, joints de parquets...
- S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...) et ses dérivés.
- Pour des réparations importantes et des collages utiliser le mastic polyester Sintoboïs et pour de tout petits défauts (trous de vers, petites fissures...) utiliser la pâte à bois.
- Grande facilité d'application.
- Bonne adhérence.
- Grande facilité de ponçage à sec.
- Excellente prise de teinte.
- Absence de retrait.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Teintes	Bois bond-Bois clair-Bois foncé-Bois exotique
Type de liant	Résine hydrosoluble
Densité	1,1
Temps de travail	10 à 20 minutes
Temps de séchage	1 h (3 mm) à quelques heures suivant l'épaisseur.
Ponçable et recouvrable	1 h (3 mm) à quelques heures suivant l'épaisseur.
Température d'application	5 à 30 °C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri de l'humidité.

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépolir le support.

APPLICATION

- Mélanger dans un récipient 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- Il est préférable de faire un mélange trop épais dans lequel un peu d'eau pourra être ajoutée à un mélange trop liquide difficile à appliquer.
- Laisser reposer 2 à 3 minutes avant application.
- Garnir les défauts en excès avec la pointe de la spatule puis araser en lissant la surface du support.

FINITION

- Après ponçage à sec au grain fin n°120, l'enduit de rebouchage peut recevoir tous les produits de traitement pour le bois : cire, vernis, lasure, peinture ou vitrifiant.
- Choisir la teinte de l'enduit de rebouchage en fonction de la finition choisie.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau.
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un vieux récipient et de laisser l'eau s'évaporer pour ne jeter que le résidu sec.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.