

# Fil TIG LNT 304L

LINCOLN ELECTRIC



## Descriptif détaillé

Utilisé pour le soudage des aciers inoxydables de nuance 304 et 304 L.

Le métal soudé présente de bonnes propriétés de résistance à la corrosion contre l'attaque intergranulaire de différents milieux liquides.

Il est utilisé pour un large éventail d'applications, notamment la fabrication de tuyauteries et de tôles, la production de cuves, etc.

Caractéristiques techniques :

- La faible teneur en carbone réduit la propension à la précipitation de carbures intergranulaires, ce qui augmente la résistance à la corrosion intergranulaire sans l'utilisation de stabilisateurs
- La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt
- Meilleure soudabilité et meilleur aspect

En tube PE.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	POIDS	VENDU PAR
472804	1.6 mm	5 kg	1
472805	2 mm	5 kg	1
472825	2,4 mm	5 kg	1
472826	3.2 mm	5 kg	1

