

Mousse polyuréthane manuelle bicomposante 588.4

KLEIBERIT 
ADHESIVES • COATINGS

Page 1506 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Mousse bicomposante en bombe aérosol pour le montage de cadres et de portes.

Pas d'expansion après durcissement, humidification des supports superflue.

Température d'application : de + 10 °C à + 25 °C.

Durée d'utilisation : 5 - 10 minutes à 20 °C.

Peut être coupée après 15 minutes.

Durcissement complet sous 45 min à 20°C.

Une bombe suffit pour 2 à 5 huisseries de porte selon la largeur de l'embrasure.

En aérosol de 400 mL.

Info : carton de 12 pièces.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
105427	1

