

Aérosol primaire d'accrochage

ILLICOLOR 

Page 1119 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Primaire monocomposant à base de résines phénolique vinylique.

Permet à votre peinture de finition d'adhérer sur des supports ferreux et non ferreux. Offre également une bonne adhérence sur de nombreux matériaux composites. Application simple, séchage rapide.

La surface doit être propre, dégraissée et libre de tous contaminants.

- Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse
- Faire un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du produit avec le support
- Appliquer à environ 15 - 20 cm du support
- Temps de séchage: env. 25 minutes à 20°C entre l'application des couches
- L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 60 %.
- Recouvrable avec tous types d'apprêts et peintures de finition.

Ce produit répond aux spécifications de la directive 2004/42/ CE.

Hors poussière 20 minutes à 20 °C
Sec au toucher 30 minutes à 20 °C
Pour repeinture 25 minutes à 20 °C
Pour ponçage 8 heures à 20 °C

Aérosol de 400 ml.

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | VENDU PAR |
|-----------|-----------|
| 435692 | 1 |

